



FORMATI Formats	22,5cm x 90cm RET. ± 8 mm
--------------------	------------------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			Requisiti per dimensione nominale N Caractéristiques nécessaires pour dimension nominale N			FABLE	
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	Matt 8 mm	
			(mm)	(%)	(mm)		
Caratteristiche di regolarità Caractéristiques de régularité		Lunghezza e larghezza Longueur et largeur	ISO 10545-2	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)	± 0,3% ± 1,0mm
		Spessore Épaisseur		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	± 5,0% ± 0,5mm
		Rettilinearità degli spigoli Angles rectilignes		± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	± 0,3% ± 0,8mm
		Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/L ≥ 3) Perpendicularité (Mesure à mener seulement sur les côtés courts quand L/L ≥ 3)		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	± 0,3% ± 1,5mm
		Planarità Planéité		c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	± 0,4% ± 1,8mm
				e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0	
		w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0			
		EN 14411 appendice G (Gruppo Bla) EN 14411 ANNEXE G GROUPE Bla	ISO 13006 appendice G (Gruppo Bla) ISO 13006 ANNEXE G GROUPE Bla				
Caratteristiche strutturali Caractéristiques structurelles		Massa d'acqua assorbita (come % della massa) Masse d'eau absorbée (en % de la masse)	ISO 10545-3	EB ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6% E ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%		≤ 0,1 %	
Caratteristiche meccaniche massive Caractéristiques mécaniques massives		Sforzo di rottura Effort de rupture	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1500 N	
		Resistenza alla flessione Résistance à la flexion		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	
		Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione Résistance à la flexion et à la charge de rupture	ISO 10545-5	Dichiarare un valore Valeur déclarée	Metodo di prova disponibile Méthode de test	≥ 0,55	
Caratteristiche meccaniche superficiali Caractéristiques mécaniques superficielles		Durezza Mohs Dureté Mohs	EN 101	≥ 6 (UGL)		Conforme Conforme	
		Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato) Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		≤ 150 mm <sup>3</sup>	
Caratteristiche termometriche Caractéristiques thermométriques		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Dichiarare un valore Valeur déclarée	Metodo di prova disponibile Méthode de test	≤ 7 MK <sup>-1</sup>	
		Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux écarts de température	ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test réussi selon ISO 10545-1	Metodo di prova disponibile Méthode de test	Resiste Résiste	
		Dilatazione all'umidità (in mm/m) Dilatation à l'humidité (en mm/m)	ISO 10545-10	Dichiarare un valore Valeur déclarée	Metodo di prova disponibile Méthode de test	≤ 0,01% (0,1mm/m)	
		Resistenza al gelo Résistance au gel	ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test réussi selon ISO 10545-1	Metodo di prova disponibile Méthode de test	Resiste Résiste	
Proprietà fisiche Propriétés physiques		Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati Adhérence par traction avec des colles au ciment améliorées	EN 1348	Dichiarare un valore Valeur déclarée	-	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Classe C2 EN 12004) (Classe C2 EN 12004)	
		Reazione al fuoco Réaction au feu	-	Classe A1 oppure A1 <sub>n</sub> Classe A1 ou A1 <sub>n</sub>	-	A1 - A1 <sub>n</sub>	
Caratteristiche chimiche Caractéristiques chimiques		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Résistance aux produits chimiques domestiques et aux additifs pour piscine	ISO 10545-13	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) Classe minimale B		A	
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Résistance aux basses concentrations d'acides et alcalis		Dichiarare una Classe Classe déclaré	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Selon la classification indiquée par le fabricant	LA	
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Résistance aux concentrations élevées d'acides et alcalis		Dichiarare una Classe Classe déclaré	Metodo di prova disponibile Méthode de test	HA	
		Resistenza alle macchie piastrelle non smaltate Résistance aux taches	ISO 10545-14	Dichiarare una Classe Classe déclaré	Metodo di prova disponibile Méthode de test	5	
Caratteristiche di sicurezza (2) Caractéristiques de sécurité (2)		Metodo della rampa a piedi nudi Méthode de la rampe pieds nus	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	Dichiarare un valore Valeur déclarée		A	
		Metodo della rampa "calzato" Méthode de la rampe avec chaussures	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	Dichiarare un valore Valeur déclarée		R9	

\* Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).  
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).

\*\* Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).  
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).

\*\*\* Deviazione massima ammissibile di rettilinearità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

\*\*\*\* Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).  
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).  
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).